

## Advantage EP-930

L'adhésif Advantage EP-930 est une résine d'émulsion de polymère avec isocyanate (EPI), conçue pour procurer de meilleurs résultats de séchage par radiofréquence. L'adhésif est mélangé à raison de 100 parties de résine Advantage EP-930 pour 10-15 parties de durcisseur 200 (isocyanate polymérique). L'adhésif se caractérise par une bonne stabilité à l'étalement et une faible production de mousse, par rapport aux adhésifs EPI traditionnels. L'adhésif Advantage EP-930 avec durcisseur 200 dépasse les exigences de la norme ASTM D-5751-99 d'usage mouillé dans les applications de joints laminés de bois non structurel et de la norme DIN D4.



### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

#### **Advantage EP-930**

**Description de famille chimique:** Adhésif à émulsion d'acétate de polyvinyle

**Apparence:** Liquide blanc

**Gravité spécifique:** 1.36

**Solides (% du poids):** 55.0 - 58.5%

**pH:** 7.0 - 8.5

**Température minimale d'utilisation recommandée:** 7°C / 46°F

**Viscosité typique (cps):** 3,000 - 5,000

**Viscosité post-mélange (cps):** 6,000 - 11,000 immédiatement après le mélange;  
30,000 - 35,000 après une heure

#### **Durcisseur 200**

**Description de famille chimique:** MDI polymérique

**Apparence:** Liquide brun

**Viscosité typique à 25°C (cps):** 170 - 230

**Gravité spécifique:** 1.23

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT

- Produit efficace pour menuiserie intérieure et applications avec radiofréquence
- Faible production de mousse
- Bonne stabilité à l'étalement
- Bonne adhésion aux placages laminés et aux autres bois traités

### PROPRIÉTÉS D'EFFICACITÉ

- Dépasse les exigences de la norme ASTM D-5751-99 d'usage mouillé dans les applications de joints laminés sur pièces de bois non structurelles
- Respecte les exigences de la norme européenne DIN EN 204 D4 de classification des adhésifs thermoplastiques pour bois non structurel

À l'instar de tous les autres adhésifs, des pratiques de collages appropriées doivent être utilisées pour obtenir les résultats énoncés.

**Dépasse les exigences de la norme ASTM D-5751-99 d'usage mouillé dans les applications de joints laminés sur pièces de bois non structurales**

Exposition	Résultats de tests		Exigences			
	Résistance (kg/cm <sup>2</sup> ) moyenne	Défaillance du bois (%) moyenne	Résistance (kg/cm <sup>2</sup> ) moyenne	Résistance (kg/cm <sup>2</sup> ) minimale	Défaillance du bois (%) moyenne	Défaillance du bois (%) minimale
Température ambiante	109	87	48	24	60	30
Ébullition	63	78	40	20	50	25
Dépression	67	65	40	20	50	25
Température élevée	100	90	32	16	40	20

\*Pin Ponderosa, séchage par radiofréquence – Résultats de laboratoire Franklin 17741, 13 avril 2012


**Norme européenne DIN EN 204 D4 de classification des adhésifs thermoplastiques pour bois non structurel: Groupe de charge D4 - Hêtre**

Séquence d'entreposage	Valeur moyenne minimale requise (N/mm <sup>2</sup> )	Valeur moyenne (N/mm <sup>2</sup> ) avec Advantage EP-930
3	≥ 4	5.02
5	≥ 4	5.70

\*Hêtre européen pressé à froid – Résultats de laboratoire Franklin 5 février 2010

## DURÉE D'EMPLOI

La durée d'emploi (durée d'utilisation après mélange) de ces systèmes est supérieure à une heure sous une température ambiante de 25°C (77°F). Cependant, la viscosité du mélange augmente avec le temps. Les feuilles de bois collées avec un vieil adhésif auront moins de résistance à l'eau, ce qui est caractéristique de la plupart des adhésifs EPI. Par conséquent, il est recommandé que l'adhésif soit mélangé immédiatement avant son utilisation. En outre, puisque les adhésifs EPI produisent généralement de la mousse durant leur réaction, il est recommandé que la surface encollée soit continuellement en mouvement.



## INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

L'adhésif Advantage EP-930 est mélangé à raison de 100 parties (en poids) de résine pour 15 parties de durcisseur 200 ou à raison de 6,45 parties (en volume) de résine pour une partie de durcisseur. Évitez de mélanger trop longtemps ou avec une agitation excessive, car la durée d'emploi est affectée par la durée et la vitesse de mélange. Même si ce produit peut être facilement mélangé à la main, il est généralement plus pratique de mélanger les composants dans un mélangeur-doseur. Votre représentant Franklin peut vous proposer du matériel de mélange et des proportions de mélange convenant à vos besoins.

## DIRECTIVES D'APPLICATION

**Teneur en humidité:** Une teneur en humidité de six à dix pour cent est recommandée lors de l'application de l'adhésif. Une teneur en humidité plus élevée augmentera le temps de serrage nécessaire. En outre, la teneur en humidité doit refléter (le plus étroitement possible) celle qui sera caractéristique sur le marché d'utilisation finale du produit de bois fabriqué.

**Préparation des matériaux à coller:** La qualité de la préparation des matériaux devant être collés est très importante. Les joints de sciage ne doivent présenter aucune marque de scie. Ils doivent également être droits et à angle parfaitement droit. Les matériaux moulés ou aboutés ne doivent porter aucune marque de lame. Les joints vitrifiés ou brunis peuvent empêcher la pénétration de l'adhésif et doivent donc être évités. Si possible, les joints de collage doivent être préparés et collés le même jour. Les matériaux collés doivent être d'épaisseur uniforme. Les variations d'épaisseur ne doivent pas dépasser  $\pm 0,12$  mm (0,005 po). Les opérations de ponçage visant à uniformiser l'épaisseur doivent être réalisées avec un produit abrasif de plus de 50 grains.

**Taux de diffusion:** L'épaisseur recommandée de la couche d'adhésif est la même que sur la plupart des produits avec alcool polyvinylique (APV), soit environ 0,007 po ou 0,178 mm. Les adhésifs EPI ont des propriétés supérieures de remplissage, grâce à leur plus haute teneur en matières solides. Généralement, une ligne de collage de 200 g/m<sup>2</sup> / 41 #/MSGL est adéquate.

Des encolleuses mobiles sont généralement utilisées dans les applications de collage sur chant. Il est important de bien ajuster l'applicateur de façon à obtenir une couverture complète des douves. Une application sur une seule face est suffisante dans la plupart des cas. Vérifiez l'étalement approprié de la colle en surveillant les débordements périphériques sur le contour de la ligne de collage lorsque les panneaux sont sous pression.

**Temps d'assemblage:** Le temps disponible pour l'assemblage dépend de plusieurs facteurs, dont l'étalement de la colle, la teneur en humidité des matériaux collés, la porosité des matériaux collés, les conditions environnementales et l'adhésif choisi. Le temps disponible pour l'assemblage varie généralement de cinq à dix minutes, mais cette valeur est approximative. Il est souhaitable de voir une couche d'adhésif déborder sur le contour du panneau inférieur de la pile collée.

21°C (70°F) avec 50 % d'humidité relative, environ 6 mils (0,1524 mm) de couche humide :  
 Temps d'assemblage ouvert - 5 minutes  
 Temps d'assemblage total - 10 minutes

**Pression de serrage :** La pression nécessaire dépend de l'espèce ou de la qualité du bois collé, ainsi que de la préparation des joints. Un contact direct des surfaces collées est nécessaire pour obtenir une solidité maximale. Afin de répartir uniformément la pression sur toute la longueur de la ligne de collage, il est recommandé d'utiliser des points de serrage espacés de 20-38 cm (8-15 po) et une distance de 5 cm (2 po) avec les extrémités du panneau.

### Pressions de serrage recommandées:

Espèces	Pression de serrage	Exemple
Espèces de bois à faible densité	100-150 psi (7-10 kg/cm <sup>2</sup> )	Pin, peuplier
Espèces de bois à densité moyenne	125-175 psi (9-13 kg/cm <sup>2</sup> )	Hévéa, cerisier
Espèces de bois à densité élevée	175-250 psi (13-18 kg/cm <sup>2</sup> )	Chêne, érable

**Temps de pressage/serrage:** Une durée de pressage minimale de 30 minutes est recommandée sous des conditions idéales, c'est-à-dire avec des espèces de bois mou, une teneur en humidité inférieure à 8-10 % et une température ambiante en usine de 20°C (68°F). Des durées plus longues sont nécessaires avec des espèces de bois plus denses, une teneur en humidité plus élevée et une température ambiante en usine plus basse. Il est recommandé que les temps de pressage optimaux soient calculés selon les conditions réelles de l'usine, en sachant que la saison peut affecter les durées choisies.

**Pauses de travail:** L'encolleuse doit être maintenue en marche durant les pauses de production, durant les repas, etc., afin de maximiser la durée d'utilisation de l'adhésif.

**Usinage:** Le conditionnement post-collage n'est pas différent des collages avec adhésif APV, bien que des temps de durcissement plus courts soient souvent possibles. Nous recommandons que les panneaux soient laissés de côté pendant au moins six heures avant tout autre traitement.

**Temps de séchage par radiofréquence:** Le temps de séchage par radiofréquence peut varier d'une machine à l'autre. Les fabricants de machines annoncent généralement que leurs machines sèchent entre 75 et 100 pouces carrés de ligne de collage par minute par kilowatt. Immédiatement après le cycle de séchage, il est normal que les joints de collage soient chauds au toucher. Les durées de séchage doivent être déterminées au moyen d'essais en usine.

**Durée de compression à chaud:** Les temps de pressage dépendent de l'adhésif utilisé, du type de matériaux collés, de la teneur en humidité des matériaux collés et des conditions environnementales. Le tableau cidessous de durées de compression à chaud contient simplement des recommandations initiales. Des essais en usine sont recommandés, particulièrement lorsque les températures et les épaisseurs de substrat ne figurent pas dans le tableau.

Température de plaque (°C)

	71	77	82	88	93	99	104	110	116	121	
Distance verticale decollet plus profonde	0,08 cm	1' 31"	1' 25"	1' 19"	1' 14"	1' 09"	1' 05"	1' 01"	0' 57"	0' 53"	0' 50"
	0,15 cm	1' 53"	1' 46"	1' 39"	1' 33"	1' 27"	1' 21"	1' 16"	1' 11"	1' 07"	1' 02"
	0,24 cm	2' 22"	2' 13"	2' 04"	1' 56"	1' 49"	1' 42"	1' 35"	1' 29"	1' 24"	1' 18"
	0,3 cm	2' 58"	2' 46"	2' 36"	2' 26"	2' 16"	2' 08"	1' 59"	1' 52"	1' 45"	1' 38"
	0,39 cm	3' 42"	3' 28"	3' 15"	3' 02"	2' 51"	2' 40"	2' 29"	2' 20"	2' 11"	2' 03"
	0,47 cm	4' 38"	4' 20"	4' 03"	3' 48"	3' 33"	3' 20"	3' 07"	2' 55"	2' 44"	2' 33"
	0,55 cm	5' 47"	5' 25"	5' 05"	4' 45"	4' 27"	4' 10"	3' 54"	3' 39"	3' 25"	3' 12"
	0,63 cm	7' 15"	6' 47"	6' 21"	5' 57"	5' 34"	5' 13"	4' 53"	4' 34"	4' 17"	4' 00"

**Nettoyage:** Les caractéristiques de moussage et de réticulation des adhésifs EPI peuvent causer des engorgements dans les tuyaux d'eau usée. En outre, il est possible que des règles spéciales d'élimination s'appliquent au produit mélangé. Il est recommandé que le surplus de colle sur l'encolleuse et dans les récipients de mélange soit versé dans un récipient et jeté conformément aux règles en vigueur. Évitez de fermer hermétiquement le récipient pendant au moins 24 heures, afin que les composants EPI puissent terminer leur réaction. Les bacs et rouleaux applicateurs de colle peuvent être lavés à l'eau chaude.

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

**Durée de conservation:** Il est préférable que le produit soit appliqué moins de quatre mois après sa fabrication. Il est important de mélanger le produit avant son utilisation, car il est fréquent que le mastic se dépose avec le temps. Le produit est stable en cas de gel/dégel. Si le produit gèle, laissez-le dégeler à température ambiante, puis mélangez-le longtemps jusqu'à obtention d'une consistance lisse et homogène.

**Entreposage du durcisseur:** Le durcisseur 200 est très sensible à l'humidité. Il est recommandé de le conserver dans un récipient hermétique. Il est aussi recommandé d'utiliser un absorbeur d'humidité ou une couverture d'azote.

**Sécurité et élimination:** Le durcisseur 200 est un isocyanate polymérique. Il est recommandé de porter des gants et d'autres équipements de protection appropriés lors de toute manipulation. Pour obtenir plus d'informations avant l'utilisation du produit, consultez la FSSP.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le service d'assistance technique Franklin au 1-800-877-4583. Une assistance technique en ligne est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au [www.franklinadhesivesandpolymers.com](http://www.franklinadhesivesandpolymers.com).

#### **AVIS IMPORTANT AUX CLIENTS:**

Les recommandations et les informations figurant dans cette fiche technique ne visent qu'à faciliter l'utilisation du produit correspondant et sont basées sur des informations que Franklin estime fiables. Ces informations sont offertes de bonne foi mais sans garantie, car les conditions et les méthodes d'utilisation du produit par le client échappent au contrôle de Franklin. Le client doit vérifier la convenance du produit pour l'application envisagée avant de l'adopter à une échelle commerciale. L'utilisation de ce produit peut causer une décoloration ou le fendillement des matériaux de placage du bois. Ces modifications d'apparence et de couleur peuvent aussi varier selon l'espèce des feuilles de bois sur lesquelles le produit est appliqué. Les décolorations et les fendillements peuvent apparaître durant ou après le processus de fabrication utilisant le produit. Les conditions environnementales régnant dans certaines usines et certains sites d'utilisation peuvent contribuer aux problèmes de décoloration et de fendillement. Puisque les problèmes de décoloration et de fendillement sont principalement causés par des facteurs échappant au contrôle de Franklin, la société Franklin réfute toute responsabilité ou obligation concernant d'éventuels problèmes de décoloration ou de fendillement.

Toutes les commandes de produits Franklin seront sujettes aux conditions générales de ventes appliquées par Franklin International, Inc., lesquelles peuvent être consultées sur [http://www.franklin.com/Terms\\_and\\_Conditions.aspx](http://www.franklin.com/Terms_and_Conditions.aspx) (ci-après, les « conditions générales »). Toute condition différente ou supplémentaire proposée par un client est expressément rejetée et ne peut être intégrée à aucun contrat liant le client à Franklin International, Inc. relativement à une commande quelconque. Si vous n'arrivez pas à accéder aux conditions générales susmentionnées, contactez immédiatement Franklin International, Inc. et demandez-en une copie imprimée. Toutes les ventes de produits Franklin à un client sont réalisées sous condition expresse que le client consente aux conditions générales de vente, et toute acceptation par le client d'une livraison de documents ou de produits provenant de Franklin International, Inc. constitue une acceptation par le client de ces conditions générales de vente.

© Copyright 2023. Tous droits réservés. Franklin International. Mis à jour le 03 mars 2023.